

Hegnfabrikken ApS - STÅL fås i følgende varianter:

Kategori	Mål (H x B x L) mm	Overfladebehandling	Godstykkelse (mm)
Stolper	100x100x2700	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stolper	80x80x2100	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stolper	80x80x2400	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stolper	80x80x2700	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stolper	80x80x3000	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stolper med fodplade	100x100x2700	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stolper med fodplade	80x80x2100	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stolper med fodplade	80x80x2400	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stolper med fodplade	80x80x2700	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stolper med fodplade	80x80x3000	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
U-skiner Side	30x30x1120	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
U-skiner Side	30x30x1400	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
U-skiner Side	30x30x1820	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
U-skiner Side	30x30x1960	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
U-skiner Side	30x30x2100	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
U-skinne Top/bund	35x35x915	Varmgalvaniseret 75 µ	2.00
U-skinne Top/bund	35x35x1815	Varmgalvaniseret 75 µ	2.00
U-skinne Top/bund	35x35x2235	Varmgalvaniseret 75 µ	2.00
Hegnslåger	1120x1000	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Hegnslåger	1400x1000	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Hegnslåger	1800x1000	Varmgalvaniseret 75 µ	2.0
Stålkerner	15x28x1665	Varmgalvaniseret 60 µ	2.0
Stålkerner	15x28x1800	Varmgalvaniseret 60 µ	2.0
Stålkerner	15x28x2085	Varmgalvaniseret 60 µ	2.0
Stålkerner	15x28x2220	Varmgalvaniseret 60 µ	2.0
Stålkerner	60x60x2000	Elforzinket	1.5
Bundplade	35x195x2x1815	Varmgalvaniseret 60 µ	2.00

Tolerancer og øvrige angivelser – varmgalvaniseret stål:

Som alle andre galvaniserede overflader påvirkes **STÅL** af vejr og vind, idet overfladen med tiden bliver mere mat og grå. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten af produktet og berettiger ikke til reklamation.

Der kan forekomme minimale variationer i bredde og tykkelse på alle varianter af **STÅL**, og medmindre dette bevirker, at produktet ikke kan bruges efter hensigten, berettiger det ikke til reklamation.

Råmaterialerne er af højeste sortering, men der vil stadig kunne forekomme enkelte nister, grater, aske/slagge og zinkdryp i overfladen. Der kan også enkelte mindre steder være brugt zinkmaling til at

lukke sår i zinklagnet som følge af ophængning og lignende.
Dette kan ikke helt undgås, og det berettiger ikke til reklamation.

Tolerancer og øvrige angivelser – pulverlakeret stål:

Pulverlakeret pre-galvaniseret stål er en holdbar overflade, men som med alle andre overflader påvirkes overfladen af vejr og vind. Sollys vil have en vis effekt og kan over tid have en blegende effekt. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten af produktet og berettiger ikke til reklamation.

Råmaterialerne er af højeste sortering, men da der er tale om forarbejdede emner, vil der kunne forekomme ujævnheder i overfladen som følge af svejsning eller slibning i emnerne, ligesom der også vil kunne forekomme ujævne kanter m.v.

Der vil også kunne forekomme mindre variationer i overfladen på pulverlakeringen ved forskel i tykkelse af pulverlakken.

Der kan forekomme minimale variationer i bredde og tykkelse på alle varianter af **STÅL**, og medmindre dette bevirker, at produktet ikke kan bruges efter hensigten, berettiger det ikke til reklamation.

Reklamation:

Indsigelser vedrørende fejl og mangler på produktet, som ligger ud over ovenstående angivelser, dvs. større kosmetiske fejl, skævheder/vrid, skader, revner mv., som umiddelbart kan observeres, skal foretages inden montage eller forarbejdning, da produktet ellers anses for værende godkendt, og reklamationsretten vedrørende de beskrevne fejl bortfalder.

Eventuelle reklamationer godtages kun efter forudgående aftale med **Hegnsfabrikken ApS**.

I de tilfælde, hvor vi godtager en reklamation, omfatter dækningen alene de af os leverede materialer.

Produktblad stål er opdateret 28.02.2025

Hegnsfabrikken ApS
Holmvej 9
6780 Skærbæk
Cvr: 43691058
Tlf: 70604989